



Технические данные

ДВУХСТОРОННЯЯ ЛЕНТА



Основа	Целлюлозное волокно
Лайнер	Белая силиконизированная бумага
Цвет	Белый
Клей	Акрил
Общая толщина (толщина ленты с клеевым покрытием, без лайнера)	130 /мкм (AFERA 4006-ED.9/79)
Адгезия к стали	450 сН/см (AFERA 4001-ED.10/87)
Термостойкость	200 °C (BT internal metod PS-QUA-14)

BN 20900

ОСНОВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ И СОВЕТЫ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Для всех операций сращивания, соединения и ламинирования в картонно-бумажной и пленочной промышленности.

Лента может храниться максимум 12 месяцев с даты производства, в сухих условиях и в оригинальной упаковке. Материал должен быть защищен от экстремальных температур и прямых солнечных лучей.

После удаления из оригинальной упаковки ленту следует защищать от пыли и других загрязнений.

Держите рулоны в горизонтальном положении.

ФУНКЦИИ	ПРЕИМУЩЕСТВА
Высококачественный клей	Высокая начальная адгезия
	Высокая термостойкость
Индивидуальная упаковка	Защита от пыли и влаги
	Долговечный продукт

ГАРАНТИЯ

Техническая информация и данные, рекомендации и другие заявления, представленные в этом документе, основаны на тестах или опыте в Boston tapes. Это зависит от пользователя, соответствующего продукту, с рабочим процессом или поверхностью. Ленты Boston не будут, во всяком случае, нести ответственность за неправильное использование. Гарантия ограничивается заменой продуктов. Бостонские ленты оказываются дефектными и не содержат каких-либо других повреждений.

www.bostontapes.it - sales@bostontapes.it

BOSTON tapes S.p.A.

Company under direction and coordination activity of Novacel S.A.

Sede Legale e Stabilimento : Strada Provinciale Cellole - Piedimonte - 81037 Sessa Aurunca (CE). Telefono: 0823 680211
0823703889 Iscrizione C.C.I.A. (Ce) n° 132712 Reg. Trib. 11772/91

Fax:



a CHARGEURS company