

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

NASTRI MACERABILI



BN 6365

TIPO DI SUPPORTO	Tessuto di cellulosa
LINER	Carta siliconata bianca
COLORE	Verde
TIPO DI ADESIVO	Acrilico solubile in acqua
SPESSORE TOTALE	100 µm (AFERA 4006-ED.9/79)
ADESIVITÀ SU ACCIAIO	700 cN/cm (AFERA 4001-ED.10/87)
RESISTENZA AL CALORE	200 °C (BT internal method PS-QUA-14)
MACERABILITÀ	Completa (TAPPI UM213-ED. 91)*

*Si possono verificare risultati non rappresentativi se le linee guida non vengono eseguite.

PRINCIPALI APPLICAZIONI E CONSIGLI PER IL CORRETTO USO DEL NASTRO

Per giunte sovrapposte permanenti su ribobinatrici. Consigliato per carte, patinate e non, a media grammatura.

Si consiglia l'utilizzo del nastro entro 10 mesi dalla data di produzione.

Immagazzinare in ambiente asciutto e nella sua confezione originale, protetto da temperature estreme e da diretta esposizione alla luce solare. Una volta rimosso dalla confezione originale, proteggere dalla polvere e da altre impurità. Conservare i rotoli in posizione orizzontale.

CARATTERISTICHE	VANTAGGI
Completa macerabilità	Assenza di contaminazione e riutilizzo scarti
Adesivo ad elevato grado di coesione	Resistenza allo slittamento della giunta nei forni di asciugamento
	Assenza di trasudamento
Liner macerabile con siliconatura "super easy"	Rigido e facilmente rimovibile
Imballaggio ermetico singolo	Protezione da polvere ed umidità

GARANZIA

I dati sopra riportati sono valori medi rilevati da prove di laboratorio. Tali valori non devono essere considerati come specifici del prodotto. L'utilizzatore dovrà effettuare delle prove complete di idoneità del prodotto all'uso a cui intende destinarlo prima dell'utilizzo definitivo. Boston tapes non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di un impiego non idoneo dei propri prodotti. L'impegno di Boston tapes è espressamente limitato alla sostituzione dei prodotti dalla stessa verificati non idonei e pertanto esclude ogni altra indennità, danno o interesse.

www.bostontapes.it - sales@bostontapes.it

BOSTON tapes S.p.A.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Novacel

Sede Legale e Stabilimento : Strada Provinciale Cellole - Piedimonte - 81037 Sessa Aurunca (CE). Telefono: 0823 680211 Fax: 0823 703889

Iscrizione C.C.I.A. (Ce) n° 132712 Reg. Trib. 11772/91

