

Duplcoll® 2505

Страница 1 из 2

Art. No. 11 511 F 15

Двухсторонняя. чувствительная к давлению клейкая лента с специальным бумажным носителем

Структура продукта

		Цвет	Толщина
Оболочка	Силиконизированная бумага	белый	Прим. 0,08
Клей на закрытой стороне	Дисперсионный акрил		
Основа	Специальная бумага	белый	Прим. 0,12
Клей на открытой стороне	Дисперсионный акрил		
		Общая толщина	Прим. 0,20

Преимущества продукта

- Хорошая начальная адгезия (липкость) к бумажным и пленочным поверхностям.
- Высокая конечная адгезия и предел прочности на сдвиг.
- Хорошие клейкие характеристики с универсальными, сбалансированными адгезивными свойствами.
- Адгезив устойчив к деформации сдвига, температуре, старению и УФ излучению.

Основные области применения

- Сращивание бумаги, картона и пленок (скоростная склейка)
- Приклейка панелей, и рекламных материалов в печатной и обрабатывающих отраслях промышленности.

Особенности продукта:

Применимость на:

Начальная адгезия	• • •	Пена	• • •
Финальная адгезия	• • •	Резина	• • •
Стабильность размеров	• • •	Ткань	• • •
Адгезия на гладких поверхностях	• • •	Стекло/Керамика	• • •
Адгезия на грубых поверхностях	• • •	Дерево	• • •
Устойчивость к старению	• • •	Высокоэнергетические пластики: PVC, PC, ABS	• • •
Устойчивость к износу	• • •	Низкоэнергетические пластики : PE, PP	• • •
Устойчивость к химикатам	• • •	Металл	• • •
Устойчивость к пластификаторам	• • •	Бумага/Картон	• • •

• • • очень подходит • • • подходит • • • подходит с ограничениями • • • не подходит

Art. No. 11 511 F 15

Двухсторонняя чувствительная к давлению клейкая лента с специальным бумажным носителем

Технические данные

Динамическая сила срыва


на стали в соответствии
к DIN EN 1943, издание
1996, при 23°C +/- 2°C

25 Н/625
мм²

Статическая сила срыва

на стали в соответствии
к DIN EN 1939, издание
1996, при 23°C +/- 2°C

26 Н/25
мм²



Диапазон температур -40 °C до +120 °C
длительное время (до +200°C кратковременно)

Нанесение

Рекомендованная температура нанесения

18 °C до 35 °C

Руководство по нанесению

www.lohmann-tapes.com

Хранение

Клеящаяся лента должна храниться при комнатной температуре и нормальной влажности (50 - 70%).
Стабильность хранения – двенадцать месяцев после поставки.

Представление продукта

**Перерабатываемый
продукт**

рулоны

ширина [мм]

50

длинна [м]

100

Другие размеры, штамповка и листы по запросу

Для механического монтирования данной клейкой ленты мы также предлагаем широкую линейку устройств.

Варианты:	Унилок® 810	Цвет	Толщина
Оболочка	Силиконизированная бумага	желтый	Прим. 0,08
Клей на закрытой стороне	Дисперсионный акрил		
Основа	Специальная бумага	белый	Прим. 0,11
Клей на открытой стороне	Дисперсионный акрил		

The physical characteristics contained in our data sheets represent typical or average values. They do not represent any warranties or guarantees and must not be used for technical specification purposes. All application related statements, information and recommendations herein are given to the best of our knowledge and practical experience. The buyer is responsible for determining the suitability of the specific tape for its intended use in connection with user's method of application. Please consult our Technical Applications Department for specific advice. Our general Term and Conditions of Sale apply, particularly with regard to warranty and liability.

Date of issue: January 2006

LOHMANN GmbH & Co. KG
Pressure Sensitive Adhesive
Tapes Division
Postfach 14 54 • D-56504 Neuwied
Tel. + 49 (0) 26 31 34 - 0
Fax + 49 (0) 26 31 34 - 6661
E-mail: info@lohmann-tapes.com

For further Information
www.lohmann-tapes.com

